QUANTUM

Imanes de Ferrita



Ficha Técnica

Materiales Básicos	Tipo de Recubrimiento	Grado	Remanencia	Resistencia a la temperatura	Coercitividad	Producto Energético (BxH) máx
Óxido Férrico. Estroncio, Bario	N/A	Y10T	2000-2018G	250°C	2.64 - 3.14 kOe	6.5 - 8.0 Kj/m3

Medidas

Dona	Rectangular	Redondo
55x24x12 mm	40x9x6 mm	18x4 mm
	47x22x9 mm	29x8 mm
	83x55x22 mm	53x8 mm
	150x50x25 mm	20x3 mm

Aplicaciones

Estos imánes tienen una gran variedad de aplicaciones, entre las principales está su uso en aparatos electrónicos, magneto-terapia, materiales publicitarios, entre otros.

Características

• Alta densidad de flujo magnético y fuerza coercitiva, notable resistencia contra la corosión que hace que el recubrimiento sea innecesario.

• Alto nivel de temperatura Curie (resistencia a la temperatura).

Jorge Washington 2, Moderna, Benito Juárez, 03510 Ciudad de México, CDMX Lunes a Viernes de 09:00 am a 06:00 pm (55)5594.2475 (55)7461.5084
www.gpoquantum.com