



QUANTUM



Imanes de Neodimio



Ficha Técnica

Materiales Básicos	Tipo de Recubrimiento	Grado	Remanencia	Resistencia a la temperatura	Coercitividad	Producto Energético (BxH) máx
Neodimio, Boro, Hierro	Niquel (Ni-Cu-Ni)	N35	11,700 - 12.100 G	80°C	≥ 10.9 kOe	263 - 287 KJ/m ³

Medidas

Redondo		Rectangular	Cuadrado	Avellanados
3x1mm	15x5mm	47x22x9mm	15x15x3mm	9x3mm M3
5x1mm	18x2mm	40x15x2mm		12x3mm M4
5x2mm	18x4mm	40x15x3mm		20x3mm M4
5x3mm	20x2mm			
6x2mm	20x5mm			
8x2mm	24x4mm			
10x1mm	26x3mm			
10x2mm	35x3mm			
10x3mm				
10x5mm				
12x3mm				
12x5mm				
15x3mm				

Características

- Disponible en múltiples formas y medidas. Fabricados con materiales de alta calidad
- Excelente resistencia a la desmagnetización. Garantizando una durabilidad prolongada
- Recubrimiento de níquel platinado brillante, reduciendo el riesgo de astillas o grietas
- Alta fuerza magnetica, lo que permite gran variedad de usos