


Imanes de Ferrita



Ficha Técnica

Materiales Básicos	Tipo de Recubrimiento	Grado	Remanencia	Resistencia a la temperatura	Coercitividad	Producto Energético (BxH) máx
Óxido Férrico, Estroncio, Bario	N/A	Y10T	2000-2018G	250°C	2.64 - 3.14 kOe	6.5 - 8.0 KJ/m3

Medidas

Redondo

Rectangular

Dona

8x2mm 54x4mm

47x22x9mm

55x24x12mm

8x3mm

83x55x22mm

10x3mm

150x50x25mm

12x3mm

15x3mm

18x4mm

20x3mm

25x6mm

29x8mm

53x8mm

Características

- Resistencia contra la corrosión, sin necesidad de recubrimientos adicionales
- Excelente resistencia a la desmagnetización. Garantizando una durabilidad prolongada
- Alto nivel de temperatura Curie (Resistencia a alta temperatura)
- Alta densidad de flujo magnético y fuerza coercitiva